

シッケンズ木材保護塗料 屋内用

sikkens

水性 F☆☆☆☆

☐セトルBLデコール(20色)

※セトルBLデコール(各色)の納期については
事前にお問い合わせください。



No.01



No.06



No.11



No.16



No.02



No.07



No.12



No.17



No.03



No.08



No.13



No.18



No.04



No.09



No.14



No.19



No.05



No.10



No.15



No.20

☐セトルBLユニットップ



クリアー (中間光沢)

☐ツヤ消しクリアー



クリアー (艶消し)

☐水性フロアー



クリアー (中間光沢)

- ・この見本帳は、ホワイトアッシュに2回塗りをしています。
- ・仕上がりの色調は、木材の種類・色調、塗り回数、塗料の吸い込み具合などによって異なりますので、事前に試し塗りをしてください。
- ・屋外には使用しないでください。

	 セトルBLデコール	 セトルBLユニットップ	 ツヤ消しクリアー	 水性フロアー
用途	屋内木部 ・壁、天井、造作部材、ドア、家具などの着色仕上げ ※セトルBLユニットップを上塗りすることによって耐摩耗性が向上します	屋内木部 ・壁、天井、造作部材、ドア、家具などのクリアー仕上げ ・その他、屋内汎用塗料や壁紙への上塗りが可能	屋内木部 ・壁、天井、造作部材、ドア、家具などの艶消しクリアー仕上げ ・和室造作部材に最適	屋内床、階段木部 ・床、階段、カウンターなどのクリアー仕上げ ※セトルBLデコールを下塗りすることによって着色仕上げが可能です
特長	・水性(低臭・速乾) ・木目を鮮明に映す ・多彩なカラーバリエーション ・塗装が容易 ・2回塗り仕上げ	・水性(低臭・速乾) ・木材の黄変防止、汚れ止め ・耐摩耗性に優れる ・耐洗浄性に優れる ・塗装が容易 ・2回塗り仕上げ	・水性(低臭・速乾) ・木材の黄変防止、汚れ止め ・艶消し仕上げ ・耐洗浄性に優れる ・塗装が容易 ・2回塗り仕上げ	・水性(低臭・速乾) ・木材の黄変防止、汚れ止め ・耐摩耗性に優れる ・耐洗浄性に優れる ・塗装が容易 ・2回塗り仕上げ
光沢度	中間光沢	中間光沢	艶消し	中間光沢
塗装用具	刷毛	刷毛	刷毛	刷毛
色数	20色	1色(クリアー)	1色(クリアー)	1色(クリアー)
乾燥時間	6時間	5時間	6時間	4時間
標準塗布面積	15㎡/L/1回塗り	17㎡/L/1回塗り	15㎡/L/1回塗り	13㎡/L/1回塗り
容量	2.5L	1L、2.5L	2.5L	2.5L

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

使用上の注意

- ・必ず乾燥した木材に塗ってください。含水率は14%以下が目安です。
- ・気温5℃以下、湿度85%以上の場合は塗らないでください。
- ・直射日光が当たる場所では塗らないでください。
- ・木材表面の汚れ、付着物、油分、ワックス成分などはしっかり取り除いてください。
- ・吸い込みムラを防ぐために、木材表面をサンドペーパー(#240)で研磨して均一にしてください。
- ・マスキングテープなどでしっかり養生して、他の部分に塗料が付着しないようにしてください。
- ・仕上がりの色調は、木材の種類、木材の色調、塗り回数、塗料の吸い込み具合などによって異なりますので、事前に試し塗りをして確認してください。
- ・使用する時は、塗料を底からゆっくりと十分にかき混ぜて均等にしてください。
- ・毛が長く、腰のある刷毛(水性用)を使用し、木目に沿って薄く伸ばしながら塗ってください。スプレー塗装は出来ません。
- ・原則として希釈は不要ですが、塗料の粘度が高くて塗りにくい場合、または乾燥が早くて塗りにくい場合は、水で薄めて(5%以内)使用してください。
- ・下塗り乾燥後、毛羽立ちが気になる場合は、サンドペーパー(#360~400)で表面を軽く研磨して毛羽を取り除いてください。
- ・作業を中断する場合や作業終了後は、すぐに用具を水で洗ってください。
- ・残った塗料はしっかり密閉して直射日光やマイナス5℃以下の場所を避け、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・詳しくは施工説明書をご参照ください。

屋外木部には、屋外用塗料(セトルHLS、セトルFilter7、セトルTGLなど)をご利用ください。



the right color

製造元：アクゾノーベル デコラティブ コーティングス nv/sa オランダ
総代理店/総発売元：

 **トヨーマテリア株式会社**
営業第二部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7-6-38 アルファベットセブンビル2F
TEL.03-5563-8267 FAX.03-5563-8270
E-mail:sikkens@toyomateria.jp www.toyomateria.jp/sikkens