

製品データ



屋外用
油性

セトールデッキ Cetol® Deck

塗装適温	5℃～35℃（相対湿度85%以下）
塗装方法	刷毛
希釈の有無	原則として希釈不要 （ただし、粘度が上がって塗りにくい場合は塗料用シンナーを約5%まで加える）
用具の洗浄	塗料用シンナー（ペイントうすめ液）
標準塗布量	約15㎡/L/1回塗り（75～85g/㎡/1回塗り） ※標準塗布量は木材の種類、平滑度などによって大きく異なります
塗装回数	合計2～3回 ※優れた耐候性を発揮するためには合計3回塗りすることをお薦めします
乾燥時間	指触乾燥：約3～4時間（気温20℃ 相対湿度65%） 重ね塗り可：約24時間（気温20℃ 相対湿度65%） ※乾燥時間は気温、湿度、換気状況などにより異なります
粘度	39-44Ford Cup#4at23℃（約63.6秒 ISO Cup 3/20℃）
比重	約0.88
固体容量	約35.0%（重量比）
光沢度	中間光沢
容量	5Lのみ
カラー数	1色のみ 078 ナチュラル

上記の仕様は改良のため予告なく変更することがあります



総代理店／総販売元

トヨタマテリア株式会社

営業第二部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

アルファベットセブンビル2F

TEL：03-5563-8267 FAX：03-5563-8270

E-mail：sikkens@toyomateria.jp http：//www.toyomateria.jp