

— 製品データ —



屋内用
水性

セトール BL デコール Cetol® BL Decor

塗装適温	5°C～35°C(相対湿度 85%以下)
塗装方法	刷毛
希釈の有無	原則として希釈不要 (ただし、粘度が上がって塗りにくい場合は精製水を約 5～10%以内で希釈可能)
用具の洗浄	水
標準塗布量	約 15 m ² /L/1 回塗り (70～80g/m ² /1 回塗り) ※標準塗布量は木材の種類、平滑度などによって大きく異なります。
塗装回数	合計 2 回 ※床面、カウンターなどの摩耗面には水性フローアを上塗りしてください。
乾燥時間	指触乾燥:約 1 時間 (気温 20°C 相対湿度 65%) 重ね塗り可:約 6 時間 (気温 20°C 相対湿度 65%) ※乾燥時間は気温、湿度、換気状況により異なります。
粘度	Kinematic:15.44cm ² /s (1544cst)
比重	約 1.04kg/dm ³
固体容量	約 30%(重量比)
光沢度	中間光沢
容量	2.5L のみ
カラー数	全 20 色

上記の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



総代理店/総販売元

トーヨーマテリア株式会社

営業第二部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂 7 丁目 6 番 38 号

アルファベットセブンビル 2F

TEL:03-5563-8267 FAX:03-5563-8270

E-mail: sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>

— 塗装仕様 —



屋内用
水性

セトール BL デコール
Cetol® BL Decor

工 程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・ 木材の汚れ、付着物、油分、ワックス成分をしっかりと取り除く。
 - ・ 必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ(#180~#240)。
 - ・ サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。
- ※ 必ず乾燥した木材に塗ってください。

2. 下塗り

セトール BL デコール (各色) 1 回塗り 70~80g/m²

3. 乾 燥

約 6 時間(20°C 相対湿度 65%)

4. サンディング

表面を軽くサンダーがけ(#360~#400)して毛羽立ちを除去する。

5. 上塗り

セトール BL デコール (各色) 1 回塗り 70g~80g/m²

合計 2 回塗り

- ※床面の場合には水性フローアを上塗りしてください。
- ※その他、カウンターなどはセトール BL ユニトップを上塗りすることで耐摩耗性、耐水性が向上します。

メンテナンス

セトール BL デコールの塗り替えの場合、塗り重ねが可能です。

下地調整の後、劣化の状況に応じて上塗りをしてください。色を濃くしたくない場合は、セトール BL ユニトップもしくは水性フローア(床面の場合)を1~2回塗りしてください。

下地調整

- ・ 汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・ 必要に応じてカビ取り、漂白洗浄。しっかりと乾燥させる。
- ・ 塗装表面を木目に沿って軽くサンダーがけ(#180~#240)。特に塗膜表面が脱落している部分とその周辺は入念に行う。
- ・ サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。

上塗り

セトール BL デコール または セトール BL ユニトップ × 1~2 回塗り



総代理店/総販売元

トヨマテリア株式会社

営業第二部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号

アルファベットセブンビル 2F

TEL:03-5563-8267 FAX:03-5563-8270

E-mail: sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>