

— 製品データ —



屋外用
油性

セトール Filter7 プラス Cetol® Filter7 plus

塗装適温	5°C～35°C(相対湿度 85%以下)
塗装方法	刷毛
希釈の有無	原則として希釈不要 (ただし、粘度が上がって塗りにくい場合は塗料用シンナーを約 5%まで加える)
用具の洗浄	塗料用シンナー(ペイントうすめ液)
標準塗布量	約 16 m ² /L/1 回塗り (70～80g/m ² /1 回塗り) ※標準塗布量は木材の種類、平滑度などによって大きく異なります。
塗装回数	合計 2～3 回 ※優れた耐候性を発揮させるためには合計 3 回塗りすることをお勧めします。
乾燥時間	指触乾燥: 約 4 時間 (気温 20°C 相対湿度 65%) 重ね塗り可: 約 16 時間 (気温 20°C 相対湿度 65%) ※乾燥時間は気温、湿度、換気状況により異なります。
粘度	約 150—200m Pa.s/23°C
比重	約 0.93kg/dm ³
固体容量	約 59%(重量比)
光沢度	中間光沢(35—45 G.U./60° ASTM D 523)
容量	1L、4L、16L
カラー数	全 5 色 006 ライトオーク 009 ダークオーク 010 ウォールナット 077 ナチュラル 085 チーク

上記の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



総代理店/総販売元

トヨタマテリア株式会社

営業第二部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂 7 丁目 6 番 38 号

アルファベットセブンビル 2F

TEL: 03-5563-8267 FAX: 03-5563-8270

E-mail: sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>

— 塗装仕様 —



屋外用
油性

セトール Filter7 プラス Cetol® Filter7 plus

工程

1. 下地調整

新しい木材に塗装する場合

- ・ 木材の汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
 - ・ 必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ(#80～#120)。
 - ・ サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。
- ※ 必ず乾燥した木材に塗ってください。

2. 下塗り

セトールHLS(各色) 1回塗り 70～80g/m²

3. 乾燥

約 16 時間(20℃ 相対湿度 65%)

4. 上塗り

セトール Filter7 プラス(各色) 1回塗り 70～80g/m²

5. 乾燥

約 16 時間(20℃ 相対湿度 65%)

6. 上塗り

セトール Filter7 プラス(各色) 1回塗り 60～70g/m²

合計 2～3 回塗り

※優れた耐候性を発揮させるためには合計 3 回塗りすることをお薦めします。

※下塗りにはセトールHLS(各色)を使用してください。

メンテナンス

セトール Filter7 プラスの塗り替えの場合、塗り重ねが可能です。

下地調整の後、劣化の状況に応じてセトール Filter7 プラスを 1～2 回塗りしてください。

下地調整

- ・ 汚れ、付着物、油分をしっかりと取り除く。
- ・ 必要に応じてカビ取り、漂白洗浄。しっかりと乾燥させる。
- ・ 塗装表面を木目に沿って軽くサンダーがけ(#80～#120)。
特に塗膜表面が脱落している部分とその周辺は入念に行う。
- ・ サンダー屑をしっかりと取り除いて木材表面をきれいにする。

上塗り

セトール Filter7 プラス × 1～2 回塗り



総代理店/総販売元

トヨタマテリア株式会社

営業第二部 シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂 7 丁目 6 番 38 号

アルファベットセブンビル 2F

TEL:03-5563-8267 FAX:03-5563-8270

E-mail: sikkens@toyomateria.jp <http://www.toyomateria.jp>