塗装仕様

sikkens

屋外用
油　性

セトールデッキ
Cetol® Deck

工　程

1.下地調整	新しい木材に塗装する場合 ・木材の汚れ、付着物、油分をしっかり取り除く。 ・必要に応じて木目にそって軽くサンダーがけ（#80～#120）。 ・サンダー屑をしっかり取り除いて木材表面をきれいにする。 ※必ず乾燥した木材に塗ってください
2.下塗り	セトールＨＬＳ（各色）・　・　・　・　1回塗り　70～80g/㎡
3.乾　燥	約16時間（20℃　相対湿度65%）
4.上塗り	セトールデッキ　078（ナチュラル）　1回塗り　75～85g/㎡
5.乾　燥	約16時間（20℃　相対湿度65%）
6.上塗り	セトールデッキ　078（ナチュラル）・　1回塗り　75～85g/㎡ 合計2～3回塗り ※優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りすることをおすすめします ※とくに床、階段の踏み板、手すり等は劣化しやすいので3回塗りすることをおすすめします ※下塗りにはセトールＨＬＳ（各色）を使用することをおすすめします

メンテナンス

セトールデッキの塗り替えの場合、塗り重ねが可能です。

下地調整の後、劣化の状況に応じてセトールデッキを1～2回塗りしてください。

下地調整	・汚れ、付着物、油分をしっかり取り除く。 ・必要に応じてカビ取り、漂白洗浄。しっかり乾燥させる。 ・塗装表面を木目に沿って軽くサンダーがけ（#80～#120）。 （特に塗膜表面が脱落している部分とその周辺は入念にサンダーがけ） ・サンダー屑をしっかり取り除いて木材表面をきれいにする。
上塗り	セトールデッキ　×　1～2回塗り

総代理店／総販売元
トーヨーマテリア株式会社
営業第二部　シッケンズ課

〒107-8320 東京都港区赤坂7丁目6番38号
アルファベットセブンビル2F
TEL：03-5563-8267　FAX：03-5563-8270
E-mail：sikkens@toyomateria.jp　http：//www.toyomateria.jp